



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS

DISTRIBUIDOR
EN ESPAÑA



SOLUCIONES PARA MADERA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excelente estabilidad a la luz // Alta concentración // Miscibilidad ilimitada entre sí

DESCRIPCIÓN / Los PCE son pastas concentradas con base de disolvente.

USO / Para el pintado de madera, caracterizadas por una excelente transparencia y una excelente resistencia a la luz. Estas pastas se recomiendan tanto para la aplicación con pistola como con rodillo. Es posible aumentar aún más el brillo de los productos de la serie PCE mezclándolos con los colorantes de la serie TC, con los que son totalmente compatibles.

DILUIBILIDAD / Buena diluibilidad en alcohol etílico.

MISCIBILIDAD / Los productos de la serie PC son miscibles entre sí en todas las proporciones, lo que le permite crear de forma autónoma nuevas soluciones personalizadas.

REVESTIMIENTO / Los PCE son aptos para el recubrimiento con ciclos de nitrocelulosa, poliuretano y urea, así como con masillas UV.

AUXILIARES

VL 05 / Vehículo para aumentar el transporte en la máquina de pintura en el pintado con rodillo.

APLICACIÓN A PULVERIZACIÓN / Diluir la pasta en una proporción de 1:10 en disolventes nitro-poliuretánicos o acetatos y proceder a la aplicación.

APLICACIÓN CON RODILLO / Añadir a la pasta concentrada un 20-30 % de nuestro vehículo VL05 para aumentar la viscosidad y facilitar la aplicación del producto.

PARA PINTURAS CON EFECTO DE PURPURINA / Con el uso de vehículos específicos es posible obtener fácilmente pinturas con efecto de purpurina. Nuestros técnicos están a su disposición para recomendarle el producto más adecuado en función del grado de pulverización deseado.



Madera



Pigmento



Disolvente



Semitransparente


CÓDIGO	ÍNDICE DE COLOR	RESIDUO SECO	DENSIDAD	CONC. PIGMENTO	SOLUBILIDAD			RES. LUZ
					AGUA	PM	ACETONA	
PCE 100	PIGMENTO BLANCO 6	27 ± 3 %	1,13 kg/l ± 2 %	22 ± 3 %	--	+	--	8
PCE 200	PIGMENTO NARANJA 34	28 ± 3 %	1,00 kg/l ± 2 %	11 ± 2 %	--	+	--	6
PCE 300	PIGMENTO AMARILLO 83	16 ± 2 %	0,96 kg/l ± 2 %	10 ± 2 %	--	+	--	7
PCE 301	PIGMENTO AMARILLO 17	16 ± 2 %	0,97 kg/l ± 2 %	9 ± 1 %	--	+	--	4/5
PCE 400	PIGMENTO AZUL 15:3	11 ± 2 %	0,95 kg/l ± 2 %	6 ± 1 %	--	+	--	7/8
PCE 500	MIX	11 ± 2 %	0,95 kg/l ± 2 %	6 ± 1 %	--	+	--	6/7
PCE 501	MIX	8 ± 1 %	0,95 kg/l ± 2 %	4 ± 1 %	--	+	--	6/7
PCE 600	PIGMENTO NEGRO 7	16 ± 2 %	0,96 kg/l ± 2 %	10 ± 2 %	--	+	--	8
PCE 801	PIGMENTO ROJO 48:2	13 ± 2 %	0,96 kg/l ± 2 %	13 ± 2 %	--	+	--	5
PCE 804	PIGMENTO ROJO 166	16 ± 2 %	0,97 kg/l ± 2 %	11 ± 2 %	--	+	--	7/8
PCE 900	PIGMENTO VERDE 7	12 ± 2 %	0,98 kg/l ± 2 %	8 ± 1 %	--	+	--	8

Leyenda: -- no - escasa -/+ discreta + buena

PCE

PASTAS CONCENTRADAS EN SOLVENTE DE ETILCELULOSA

PCE 100 / C.I.PIGMENTO BLANCO 6



PCE 301 / C.I. PIGMENTO AMARILLO 17



PCE 300 / C.I. PIGMENTO AMARILLO 83



PCE 200 / C.I. PIGMENTO NARANJA 34



PCE 801 / C.I. PIGMENTO ROJO 48:2



PCE 804 / C.I. PIGMENTO ROJO 166



PCE 501 / C.I. MIX



PCE 500 / C.I. MIX



PCE 900 / C.I. PIGMENTO VERDE 7



PCE 400 / C.I. PIGMENTO AZUL 15:3



PCE 600 / C.I. PIGMENTO NEGRO 7



* Los colores son meramente orientativos y pueden diferir de los tonos reales

