



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS

DISTRIBUIDOR
EN ESPAÑA



SOLUCIONES PARA PIELES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Piel



Colorante



Disolvente



Transparente

Alta resistencia al lavado // Buena estabilidad a la luz // Excelente brillo

DESCRIPCIÓN / Los TSC son colorantes metálicos complejos líquidos de alta concentración en solución a base de PM.

USO / Los productos de la serie TSC se caracterizan por una excelente resistencia al lavado, una alta concentración, transparencia, brillo y uniformidad del color. Son adecuados para el acabado por pulverización del cuero y las pieles.

DILUIBILIDAD / Buena en glicoles, alcoholes, acetona y acetatos.

MISIBILIDAD / Los TSC son miscibles con resinas nitrocelulósicas, poliuretánicas y acrílicas al disolvente. Los productos de la serie TSC son miscibles entre sí en todas las proporciones, lo que le permite crear de forma autónoma nuevas soluciones personalizadas.

Se pueden utilizar en combinación con penetrantes y disolventes polares y acetatos mediante aplicación tanto a pulverización como a rodillo.

APLICACIÓN EN PULVERIZACIÓN / Los TSC pueden aplicarse mediante pulverización manual o con carrusel giratorio previa dilución con glicoles, acetatos y alcoholes.

ACABADO CON EFECTO / Se pueden utilizar para el acabado con efecto con resinas acrílicas, barnices, nitrocelulosa y poliuretanos al disolvente.

CÓDIGO	ÍNDICE DE COLOR	RESIDUO SECO	DENSIDAD	SOLUBILIDAD			RESISTENCIA A LA LUZ	RESISTENCIA GOTA	RES. PVC
				AGUA	PM	ACETATO DE BUTILO			
TSC 1020	DISOLVENTE NARANJA 62	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+ (diluido 1:1 en PM/ACETATO)	6/7	5	1
TSC 1030	DISOLVENTE AMARILLO 21	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+	5/6	5	1
TSC 1032	AMARILLO ÁCIDO 110	10 ± 2 %	0,97 kg/l + 2 %	--	+	+ (diluido 1:1 en PM/ACETATO)	3	5	1
TSC 1040	DISOLVENTE AZUL 70	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+	4/5	5	1
TSC 1041	DISOLVENTE NEGRO 34	8 ± 1 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+	4	5	1
TSC 1042	DISOLVENTE AZUL 70	8 ± 1 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+ (diluido 1:1 en PM/ACETATO)	4/5	5	1
TSC 1050	MIX	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+	6/7	5	1
TSC 1051	MIX	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+ (diluido 1:1 en PM/ACETATO)	6/7	5	1
TSC 1052	MEZCLA	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	-/+ (diluido 1:1 en PM/ACETATO)	6/7	5	1
TSC 1060	DISOLVENTE NEGRO 27	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+ (diluido 1:1 en PM/ACETATO)	7/8	5	1
TSC 1080	DISOLVENTE ROJO 8	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+	6/7	5	1
TSC 1081	DISOLVENTE ROJO 122	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+ (diluido 1:1 en PM/ACETATO)	5/6	5	1
TSC 1082	DISOLVENTE ROJO 127	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	-	3	5	1
TSC 1090	MIX	10 ± 2 %	0,95 kg/l + 2 %	--	+	+	4/5	5	1

Leyenda: -- no - escasa -/+ discreta + buena

TSC

COLORANTES CON ALTA RESISTENCIA AL LAVADO

TSC 1032 / C.I. AMARILLO ÁCIDO 110



TSC 1030 / C.I. DISOLVENTE AMARILLO 21



TSC 1020 / C.I. DISOLVENTE NARANJA 62



TSC 1081 / C.I. DISOLVENTE ROJO 122



TSC 1080 / C.I. DISOLVENTE ROJO 8




TSC 1082 / C.I. DISOLVENTE ROJO 127



TSC 1052 / C.I. MIX



TSC 1051 / C.I. MIX




TSC 1050 / C.I. MIX




TSC 1040 / C.I. DISOLVENTE AZUL 70



TSC 1042 / C.I. DISOLVENTE AZUL 70



TSC 1041 / C.I. DISOLVENTE NEGRO 34



TSC 1090 / C.I. MIX



TSC 1060 / C.I. DISOLVENTE NEGRO 27



