



Paste pigmentate per prodotti vernicianti



UD 200

DISPERSIONES DE PIGMENTOS SERIE UD 200

MEDIO DE DISPERSIÓN •

Resina termoplástica de aldehído.

COMPATIBILIDAD •

Resina termoplástica de aldehído con una amplia gama de compatibilidad con diferentes convertidores de solventes, mono y bicomponentes.

PRINCIPALES APLICACIONES •

Formulaciones de pintura industrial compatibles con nitrocelulosa, caucho clorado, alquídico, epoxi, resinas hidrocarburadas y CAB.

CÓDIGO	TIPO DE PIGMENTO	Color Índice	% p Pigmento	% p Aglutinante	% p Sólido
UD 100	Solución Transparente		0	60	60
UD 101	Blanc Fixe	.	60	21.3	82.21
UD 200	Dióxido de Titanio	P.W. 6	65	17	82
UD 207	Óxido de Hierro Amarillo	P.Y. 42	50	18	68
UD 212	Óxido de Hierro Rojo	P.R. 101	62	9	71
UD 212B	Óxido de Hierro Rojo	P.R. 101	45	17	66
UD 220	Amarillo Arilamida	P.Y. 74	25	28	53
UD 239	Amarillo Disazo	P.Y. 83	28	38	66
UD 240	Amarillo Isoindolinona	P.Y. 139	28	29	58
UD 251	Amarillo Benzimidazolinona	P.Y. 154	42	24	66
UD 263	Amarillo Vanadato de Bismuto	P.Y. 184	42	27	69
UD 255	Naranja Benzimidazolinona	P.O. 36	43	17	60
UD 246	Rojo Azóico	P.R. 170	39	24	63
UD 254	Rojo DPP	P.R. 254	35	27	62
UD 222	Magenta de Quinacridona	P.R. 122	12	25	40
UD 242	Violeta Dioxazina	P.V. 23	12	28	40
UD 245	Violeta de Quinacridona	P.V. 19	19	29	48
UD 204	Azul Beta Ftalocianina de Cobre NCNF	P.B. 15:4	24	31	55
UD 256	Azul Alfa Ftalocianina de Cobre NCF	P.B. 15:2	16	29	49
UD 237	Verde Ftalocianina de Cobre Clorado	P.G. 7	24	27	51
UD 260	Negro de Humo Tintóreo LCF	P.BI. 7	16	30	51
UD 297	Negro de Intensidad Media MCF	P.BI. 7	18	25	43
UD 299	Negro de Alta Intensidad HCF	P.BI. 7	10	30	43

Los datos anteriores deben considerarse valores nominales; pueden producirse variaciones durante el proceso de prueba de "color y poder tintóreo". NOTA: el rendimiento de la pasta en los productos especificados depende de la posible "relación" entre todos los componentes de una fórmula, por lo que siempre sugerimos una verificación precisa en la prueba de compatibilidad.



Codice Fiscale e Partita Iva: 04616660017

Capitale Sociale Euro 100.980 i.v. - R.E.A. TO 644862 - Registro imprese 1657/84

Sede legale, amministrativa e operativa: Via Moncalieri 99/15D - Frazione Tetti Caglieri - 10048 VINOVO (TO) - Italia

Tel. +39 011 993 11 09

email: direzione@abchimica.it

www.abchimica.it