




Pasta pigmentada para productos de pintura



UWS 1000

DISPERSIONES DE PIGMENTOS SERIE UWS 1000

MEDIO DE DISPERSIÓN •

Mezcla de agentes poliméricos humectantes y dispersantes.

COMPATIBILIDAD •

Resinas en base agua en soluciones, dispersiones y emulsiones.

PRINCIPALES APLICACIONES •

Productos para decoración e industria como emulsiones, lasures, poliuretano o acrílico mono y bicomponente, esmaltes de secado rápido, horneado, pinturas epoxi y tintas.

CÓDIGO	TIPO DE PIGMENTO	Color Índice	% p Pigmento	% p Aglutinante	% p Sólido
UWS 1000	Dióxido de Titanio	P.W. 6	68	4	72
UWS 1007	Óxido de Hierro Amarillo	P.Y. 42	55	10	65
UWS 1012	Óxido de Hierro Rojo	P.R. 101	55	11	66
UWS 1037	Óxido de Cromo Verde	P.G. 17	60	8	69
UWS 1044	Óxido de Hierro Amarillo Transparente	P.Y. 42	35	8	43
UWS 1005	Óxido de Hierro Rojo Transparente	P.R. 101	35	8	43
UWS 1048	Óxido de Hierro Marrón Transparente	P.R. 101	35	8	49
UWS 1020	Amarillo Arilamida	P.Y. 74	40	9	43
UWS 1039	Amarillo Disazo	P.Y. 83	40	6	46
UWS 1051	Amarillo Benzimidazolon	P.Y. 154	40	6	46
UWS 1063	Amarillo Vanadato de Bismuto	P.Y. 184	55	8	63
UWS 1073	Naranja DDP	P.O. 73	30	4	34
UWS 1021	Naranja Ditroanilina	P.O. 5	50	5	55
UWS 1008	Rojo Azóico	P.R. 112	40	9	49
UWS 1046	Rojo Azóico	P.R. 170	35	9	44
UWS 1058	Rojo DDP	P.R. 254	40	6	46
UWS 1068	Rojo Antrantrona Dibromado	P.R. 168	36	6	45
UWS 1090	Magenta Quinacridona	P.R. 122	30	7	37
UWS 1041	Violeta Dioxazina	P.V. 23	25	9	34
UWS 1045	Violeta Quinacridona	P.V. 19	25	7	32
UWS 1003	Azul Beta Cobre Ftalocianina NCNF	P.B. 15:4	42	10	52
UWS 1056	Azul Alfa Cobre Ftalocianina NCNF	P.B. 15:2	40	9	49
UWS 1036	Ftalocianina de cobre clorada verde	P.G. 7	35	9	44
UWS 1097	Negro MCF de intensidad media	P.BI. 7	25	11	36
UWS 1099	Negro HCF de alta intensidad	P.BI. 7	20	7	30

Los datos anteriores deben considerarse valores nominales; son posibles variaciones durante el proceso de prueba en "color y poder tintóreo". NOTA: el rendimiento de la pasta en los productos especificados depende de la posible "relación" entre todos los componentes de una fórmula, por lo que siempre sugerimos una verificación precisa en la prueba de compatibilidad.